TAPABACHES

Aglomerado asfáltico en frío

Descripción

TAPABACHES es un aglomerado asfáltico, combinación de un árido machacado de granulometría regular de entre 4 y 6 mm y un ligante hidrocarbonato cuyo proceso de fabricación y aplicación no implica calentamiento.

TAPABACHES, como su nombre indica, está ideado para baches, cortes y perfiles de carretera, zanjas, grietas, parkings, campos de juego, paseos, etc. y en general, para aglomerar cualquier superficie de rodadura, ya sea ligera o pesada.

Por su flexibilidad, se adapta fácilmente a las deformaciones del firme. Es un procedimiento limpio en cuanto a su ejecución, pues la apertura al tráfico es inmediata a su compactación.

La duración media es superior a la de un doble o triple riego. Su elevado coeficiente de impermeabilidad permite su empleo en firmes con drenajes insuficientes.

Componentes:

La formulación de la mezcla es la siguiente:

- Árido: 80 - 81% en peso
- Emulsión: 9 - 10% en peso
- Agua: 8 - 9% en peso
- Aditivos: Variables de según la climatología, naturaleza y granulometría del árido.

Campo de aplicación:

Baches, cortes y perfiles de carretera, zanjas, grietas, parkings, campos de juego, paseos, etc…

Modo de empleo:

Por su fácil aplicación, no requiere mano de obra especializada y las herramientas a emplear, pueden ser:

– Cepillo o escoba. – Pala. – Rastro. – Llana o pisón.

Es conveniente que las bases a tratar sean de asfalto, cemento o piedra. Se limpia la superficie de polvo y materiales sueltos, se extiende **TAPABACHES** sobre dicha superficie hasta un espesor máximo de 2 cm. y a continuación se aplasta golpeando con el dorso de la pala, pisón o llana. **TAPABACHES** se aplica directamente del envase a la reparación, sin necesidad de preparación previa. Este aglomerado permite una apertura rápida al tráfico, para lo cual se puede proteger con arena, evitando que el producto se adhiera a las ruedas de los vehículos que transiten sobre él.

Se puede dar una última capa de sellado más fina mediante **Slurry bituminoso negro ASSA**.

Rendimiento:

25 Kg. de **TAPABACHES**, cubren aproximadamente 1 m^2 a 2 cm. de profundidad. Donde hay agujeros profundos es conveniente hacer un relleno con grava de 6/10 mm. bien apisonada.

Presentación:

TAPABACHES se presenta en bolsas de plástico, dentro de bidones plásticos de 25 kg.

Condiciones de almacenamiento:

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Conservación: 6 meses en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.